

ADAMS & WILKS

ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW 50 BROADWAY

31st FLOOR

NEW YORK, NEW YORK 10004

February 26, 2004

BRUCE L. ADAMS VAN C. WILKS.

RIGGS T. STEWART (1924-1993)

JOHN R. BENEFIEL+ PAUL R. HOFFMAN TAKESHI NISHIDA

TELEPHONE (212) 809-3700

FACSIMILE

FRANCO S. DE LIGUORIO

(212) 809-3704

*NOT ADMITTED IN NEW YORK REGISTERED PATENT AGENT

COMMISSIONER FOR PATENTS Washington, DC 20231

Re: Patent Application of Takashi KAITO

Serial No. 10/001,333

Filing Date: October 26, 2001

Group Art Unit: 1762

Examiner: Timothy Meeks **Docket No.** S004-4433

SIR:

The above-identified application was filed claiming the right of priority based on the following foreign application(s).

Japanese Patent Appln. No. 2000-333368 filed October 31, 2000

2. Japanese Patent Appln. No. filed

3. Japanese Patent Appln. No. filed

4. Japanese Patent Appln. No. filed

Japanese Patent Appln. No. 5.

filed

Japanese Patent Appln. No. 6. 7. Japanese Patent Appln. No. filed filed

8. Japanese Patent Appln. No.

filed

9. Japanese Patent Appln. No. filed

10. Japanese Patent Appln. No. filed

11. Japanese Patent Appln. No. filed

Certified copy(s) are annexed hereto and it is requested that these document(s) be placed in the file and made of record. MAILING CERTIFICATE

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first-class mail in an envelope addressed to: COMMISSIONER OF PATENTS & TRADEMARKS, Washington, DC 20231, on the date indicated below.

Respectfully submitted,

ADAMS & WILKS

Attorneys for Applicant(s)

Ruas Michael

February 26, 2004

Date

BLA: mr **Enclosures** By:

Bruce L. Adams

Req. No. 25,386



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年10月31日

出願番号

Application Number:

特願2000-333368

出 **顏** 人
Applicant(s):

セイコーインスツルメンツ株式会社

2001年 7月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





特2000-333368

【書類名】

特許願

【整理番号】

00000672

【提出日】

平成12年10月31日

【あて先】

特許庁長官

殿

【国際特許分類】

H01L 21/768

H01L 21/28301

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セイコーインス

ツルメンツ株式会社内

【氏名】

皆藤 孝

【特許出願人】

【識別番号】

000002325

【氏名又は名称】

セイコーインスツルメンツ株式会社

【代表者】

服部 純一

【代理人】

【識別番号】

100096286

【弁理士】

【氏名又は名称】

林 敬之助

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

008246

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9003012

【プルーフの要否】

不要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

梁状の膜パターン形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 試料の端部に集東イオンビーム装置を用いたデポジションによって梁状体を形成させる方法であって、イオンビームの照射領域を試料の端部から短冊状に狭く限定してデポジションを施し、順次照射領域を先端方向にシフトして薄いデポ層を延長させる片持ち梁状の膜パターン形成方法。

【請求項2】 試料の開口に集東イオンビーム装置を用いたデポジションによってブリッジを形成させる方法であって、イオンビームの照射領域を開口の両端部から短冊状に狭く限定してデポジションを施し、順次照射領域を先端方向にシフトして薄いデポ層を延長させ中央部で両端部からの該デポ層を結合させるブリッジ状の膜パターン形成方法。

【請求項3】 照射領域を先端方向にシフトするタイミングはデポ層の先端側に傾斜面が形成されている時期に行う請求項1または2に記載の膜パターン形成方法。

【請求項4】 形成された薄いデポ層上に所望の厚みのデポ層を形成させる 請求項1乃至3に記載の膜パターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は半導体ウェハー等上に投影で所望パターンを形成させるために用いられるマスク、特に電子ビームのステンシルマスクの白欠陥を修正する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

シリコンステンシルの白欠陥修正(欠落個所の補充加工)は従来から集東イオ ンピーム装置を用いたカーボン等のデポジション、すなわち、欠陥領域にガス銃 からフェナントレンのような芳香属ガスを噴射すると共に、該領域にイオンビー ムを照射してカーボンのデポジションを施し欠陥を埋めている。図5に示したも

のは電子ビーム加工用のステンシル1で薄膜2上に設計パターンの開口3が開け られているもので、基本的に薄膜であるステンシルに機械的強度をもたせるため に格子状の支柱4が裏張りされた構造となっている。ところが修正加工が図3に 示すように溝状の開口部31に架橋を施す加工であったとした場合、従来の方法は 図中破線で示されるように、両溝に亘る欠陥部分全体をイオンビーム照射領域SE としてデポジションを実行するため、当初は溝部分にはカーボンが付着する基礎 がないためにデポ層は形成されない。端部からカーボン付着が始まり付着したカ ーボンのデポ層の上に徐々に付着が進行しデポ層は厚み方向と中央方向への進出 を重ねて成長していく。この様子を図4に示す。Bは上から見た図であり、溝開 口部31にデポ層Dがブリッジに形成されているが、Aの側面断面図にはそのデポ 層Dの状態を時系列的に多層形態で表現してある。図中の下層D1が加工当初のデ ポ層であり上層 (D2→D3→D4→D5→D6) になるほど時間が経過した加工時のデポ 層Dである。中央部分が連結された時点ではデポ層Dは中央部では薄く両端部で は厚い形態となっている。このことから明らかなように従来のブリッジ膜パター ン形成方法は中央部分の厚みを確保しようとすると両端部分の厚みは更に厚くな ってしまうという問題を抱えていた。フォトエッチングによる半導体リソグラフ ィーには光の波長限界があり、最近の超高密化が求められる半導体加工には電子 ビーム投影リソグラフィーが好適である。この電子ビーム投影リソグラフィーの 場合、ステンシルであるシリコン薄膜による電子の散乱能を一定範囲に収める必 要がある。また長い架橋となると従来のデポジションではなかなか難しいし、無 理して架橋が出来たとしても中央部分が連結された時点では両端部の厚みは大き なものとなって厚み差により電子の透過・散乱が不均一になってステンシルとし て不適当なものになる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、シリコンステンシルの白欠陥を集束イオンビームを用いたデポジションによって修正するものにおいて、欠陥端部も先の部分でも形成されるデポ層に厚さの差がでない修正方法を提供し、局部がむやみに厚くならない白欠陥を修正を実現すること、また、長い架橋を形成できる修正方法を提供すること

にある。

[0004]

【課題を解決するための手段】

本発明は、試料の開口端部に集東イオンビーム装置を用いたデポジションによって梁状体を形成させるに際し、イオンビームの照射領域を<u>開口</u>端部から短冊状に狭く限定してデポジションを施し、照射領域を先端方向に順次シフトして薄いデポ層を成長させて梁状体を形成させ、その上で該薄いデポ層上に所望の厚みのデポ層を形成させる梁状の膜パターンを形成する方法を採用した。

[0005]

【発明の実施の形態】

従来のデポジション方法では当初は溝部分にはカーボンが付着する基礎がない ためにデポ層は形成されず、端部からカーボン付着が始まり付着したカーボンの デポ層の上に徐々に付着が進行しデポ層は厚み方向と中央方向への進出を重ねて 成長していくことことに鑑み、本発明のブリッジ膜パターン形成方法は、無駄と なる初期における開口部中央領域の加工は行わず照射領域を図3の一点鎖線で示 したように開口端部近傍に限定して作業をするようにしたものである。そして短 冊状の照射領域でデポジションを実行し徐々に照射領域を開口の中央に移しなが らデポ層を中央方向に成長させてゆく。このとき重要なテクニックは図2に示す ようにデポ層の先端側に傾斜面DSが形成されている時期に次の照射領域にシフト を行うことである。傾斜面DSが形成されるのは照射当初は照射領域の先端側は付 着する基礎がないため端部から順に付着が進行することによる。しかし、一旦基 礎ができるとその上にデポ層が形成されることになり、同じ領域への照射時間を 長くとると図2のA中一点鎖線bで示したようにデポ層が単に厚くなるだけでな くこの傾斜面DSが消失し平坦なデポ面になってしまう。そのようにデポ層の成長 先端側のエッジが立ってしまってから照射領域をシフトしてデポ層を形成すると 、次の短冊デポ層は図2のCに示したように上方と先端方向に階段状の膜が成長 し、形成されてしまう。本発明ではデポ層の先端側が庇のように形成されている 状態の時、傾斜面DS部分を重ねるようにして先端側に照射領域をシフトさせて次 回のデポジションを実行する。第2回のときのデポ層は図2のAに破線 a で示し

たようにやはり傾斜面DSをもって形成される。その状態に至った時点で更に先端側に照射領域をシフトし、順次デポ層を先端側に成長させていく。この方法による膜形成は図2のBに示したように各短冊のデポ層は階段状にはならず下面の位置が一定の長い片持ち架状体の形成が可能となる。真横に成長し薄膜厚さの10倍以上のものまででき、しかもその厚さは一様でかつ平坦に形成できることを確認した。

[0006]

【実施例1】

本発明による実施例を図1を参照しながら説明する。いま図3に示したような 電子ビーム加工用のステンシルマスクのシリコン薄膜2に溝状の開口部31があっ て、そこに破線で示された従来の照射領域と同じようなブリッジを形成する加工 を施す場合の例である。集束イオンビームの照射領域を図3において一点鎖線で 示したような開口端部の短冊状の狭い領域に限定し、この領域周辺にはガス銃か らフェナントレンガスを吹き付けて多数回ビーム走査する。すると図1中でD1で 示されるようなデポ層がまず形成される。続いて集束イオンビームの照射領域を そのデポ層D1の傾斜面DSのみ重ねて中央方向にシフトする。このときデポ層D2が デポ層D1の中央側に延長して形成される。同様に順次中央側にデポ層D3を成長さ せ中央部近傍まで進出させる。続いて開口端部の反対側からやはり短冊状の狭い 領域に限定し、この領域周辺にはガス銃からフェナントレンガスを吹き付けてビ ーム多数回走査する。そしてまずデポ層D4を形成させ、順次デポ層D5とD6とを形 成する。すると開口部31の中央ではデポ層D3とD6の端部が照射領域の短冊幅内で 対峙した形になっているので両端部にわたる照射領域を設定してデポ層D7を形成 して架橋する。この状態が図1中Aに示した状態である。この図からわかるよう に形成されたブリッジは薄い均一厚みであるので、必要に応じて所望の厚さとす べく再度のデポジションを実行する。その場合、集束イオンビームの照射領域は ブリッジ全体に及ぶように設定して、図1のBに側面図としてまた図4のBに平 面図として示したような仕上げデポ層を形成させる。所望の厚さに達した時点で デポジションを終了する。

[0007]

【発明の効果】

本発明は試料の溝に集束イオンビーム装置を用いたデポジションによってブリッジを形成させる方法であって、イオンビームの照射領域を溝の両端部から短冊状に狭く限定してデポジションを施し、順次照射領域を中央方向にシフトして薄いデポ層を延長させ中央部で両端部からの該デポ層を結合させるブリッジ膜パターン形成方法を採用したので、幅の広い開口部にブリッジパターンを形成させることが可能である。しかも、薄いデポ層として横方向に成長させることができるので、ブリッジの端部も中央部も均一な厚さに形成できる。従って、この方法を電子ビームステッパのステンシルマスク等の白欠陥リペアに適用したとき、高精度が得られ、高品質のマスクとすることができる。

[0008]

ブリッジ膜パターン形成方法において、照射領域を中央方向にシフトするタイミングはデポ層の中央側に傾斜面が形成されている時期に行うようにすることにより、中央側へのデポ層の成長を薄い厚みでより長くすることができる。

また、中央部で結合された薄いデポ層上に照射領域を広げてデポジションを実 行することにより所望の厚みのデポ層を容易に形成させる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明によるブリッジパターン形成形態を示す側面図で、Aは短冊状にデポ層を形成した状態、Bはその上に所望の厚みの層を形成した状態を示す。

【図2】

本発明においてデポ層を短冊状に成長させるステップを模式的に示す図で、A は本発明のデポ層成長原理を、Bは片持ち架状体の成長を、Cは階段状のデポ層 成長を説明する図である。

【図3】

薄膜からなるステンシルマスクの開口部にブリッジパターンを形成する際の、 集束イオンビーム照射領域を示す図である。

【図4】

従来のブリッジパターン形成形態を示す図で、Aはその側面図、Bはその平面

図である。

【図5】

本発明を適用するステンシルマスクの斜視図である。

【符号の説明】

1 ステンシルマスク

D1~D10 短冊状デポ層

2 薄膜

SE 照射領域

3 開口

SD 傾斜面


31 溝開口部

4 支柱


【書類名】 図面

【図1】


Α




В




【図2】






【図3】




【図4】


Α



В



【図5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明の課題は、シリコンステンシルの白欠陥を集束イオンビームを用いたデポジションによって修正するものにおいて、開口端部も先端部も形成されるデポ層に厚さの差がでない修正方法を提供し、局部がむやみに厚くならない白欠陥を修正を実現すること、また、長い梁状体を形成できる修正方法を提供することにある。

【解決手段】 本発明は、試料の開口端部に集東イオンビーム装置を用いたデポジションによって梁状体を形成させるに際し、イオンビームの照射領域を開口端部から短冊状に狭く限定してデポジションを施し、照射領域を先端方向に順次シフトして薄いデポ層を成長させて梁状体を形成させ、その上で該薄いデポ層上に所望の厚みのデポ層を形成させる梁状の膜パターンを形成する方法を採用した。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000002325]

1. 変更年月日 1995年 4月20日

[変更理由] 名称変更

住 所 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 氏 名 セイコーインスツルメンツ株式会社